helmitin® 1526

Anwendung

helmitin® 1526 wird als Kontaktklebstoff zum Kleben von Gummi, einschließlich Zell- und Schaumgummi, Leder, Lefa, Textilien, Poromerics, Pappe untereinander und auf Holz, lackierte Werkstoffe und verschiedene Plastwerkstoffe, speziell für Sohlenklebungen und zum Klebezwicken in der Schuhindustrie eingesetzt.

Technische Daten

Basis:	Polychloropren
Farbe:	Gelb bis rötlich
Viskosität (Brookfield):	Ca. 2.000 mPas*
Dichte:	Ca. 0,85 g/cm^3
Verdünner/Reiniger:	helmitin® 676/2
Auftragsweise:	Pinsel, Walzenauftragmaschine
Ablüftezeit:	20 – 30 Minuten
Kontaktklebezeit:	20 – 60 Minuten
Abbindezeit:	Ca. 24 Stunden
Zulässige Lagerzeit:	Ca. 12 Monate
Lager- und Transportbedingungen:	Gut verschlossen bei Temperaturen nicht < 10°C
Kälteempfindlich:	Ja, geliert bei Temperaturen unter 10°C; auftaubar
Feuergefährlich:	Ja
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xn, N - Siehe Sicherheitsdatenblatt

* Der angegebene Wert für die Viskosität gilt für eine Temperatur von 20°C und den Zeitpunkt der Produktion. Während der Lagerzeit können geringfügige Änderungen auftreten.

Vorbedingungen

Die zu klebenden Teile sind gut zu rauhen. Gummimaterialien sind kurz vor der Klebung zu rauhen, da zu lange vorgerauhte Teile an Klebefreudigkeit verlieren.
Faserige Materialien, insbesondere poröse Materialien, sollten zweimal mit Klebstoff eingestrichen werden (2. Auftrag nach kurzer Ablüftezeit).

Verarbeitung	**Vor Gebrauch gut umrühren!** Klebstoffauftrag mittels Pinsel oder Auftragmaschine gleichmäßig auf die zu klebenden Materialien vornehmen. Nach der entsprechenden Vortrockenzeit erfolgt innerhalb der Kontaktklebzeit die Klebung mit kurzem Pressdruck (mind. 0,3 Mpa.s). Vortrockenzeit und Kontaktklebzeit sind weitgehend von den zu klebenden Materialien, der Auftragsstärke, der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig. Die Vortrockenzeit lässt sich durch Infrarotbestrahlung oder im Heißluftstrom verkürzen. Bei Wärmeaktivierklebungen der vorbeschichteten Sohlen beträgt die Aktivierdauer 1 - 3 Minuten bei 60 - 90 °C im Aktiviergerät; beim Schockaktivieren 3 - 5 Sekunden. Die richtige Aktivierzeit ist durch Vorversuche zu bestimmen. Bei Gummimaterialien ist zu prüfen, ob sich das betreffende Material für eine Warmklebung eignet (mögliche Schrumpfvorgänge oder Änderungen der Plastizität).
Verpackung	4 kg und 15 kg Einweggebinde netto Dosen mit 670 g • 8 Stück/Karton

Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

H.B. Fuller

MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich** im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall **auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte**. H.B. Fuller **haftet nicht** für **Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.
Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.

H.B. Fuller Europe

Info-europe@hbfuller.com
Kontakieren Sie uns